

ATEST O KVALITE VÝROBKU

Lanolín bezvodný USP

Kód produktu: AD015

INCI: Adeps lanae

CAS n°: 8006-54-0

EINECS n°: 232-348-6

Šarža: L04178

Dátum min. trvanlivosti: 11/2021

Popis: lanolín – estery mastných kyselín a mastných alkoholov, ktoré sú výsledkom rafinácie vlny

Chemicko-fyzikálna špecifikácia:

Parameter	Špecifikácia	Namerané
Voľné (trans) mastné kyseliny (%)	max. 0,56	0,36
Číslo kyslosti (mg KOH/g)	max. 1	0,72
Jódové číslo (gl ₂ / 100g) (Wijs)	28 - 38	36,0
Jódové číslo (gl ₂ / 100g) (Hanus)	18 - 36	-----
Peroxidové číslo (meq)	20 max.	16,9
Bod topenia (°C)	36 - 42	40
Bod tuhnutia (°C)	38 - 44	42
Strata sušením (1 h pri 105°C)	0,25 max.	-----
Vlhkosť (%)	0,50 max.	0,04
Popol %	0,15 max.	0,01
Vo vode rozpustné oxidovateľné látky	USP 33	spĺňa
Vo vode rozpustná kyselina a alkálie	USP 33	spĺňa
Absorbcia vody (%)	200 min	250
Zásaditosť	-----	-----
Chloridy (ppm)	max. 150	spĺňa
Amoniak	-----	-----
Parafíny	max. 1%	spĺňa
Pesticídy (ppm)	1 ppm max.	0,126
BHT (ppm)	max. 200	150,330
Saponifikačná hodnota	90 - 105	97,7
Farba (80°C) Gardner	10 max	7,5

Sídlo / Hlavný sklad:

Handymade s.r.o.

Montážna 15

97101 PRIEVIDZA

Kontakt:

Tel: +421 950 333 113

E-mail: info@handymade.sk

Web: www.handymade.sk



Skladovanie: uschovávajúce v uzatvorených nádobách a obaloch, na suchom a vetranom mieste, chráňte pred priamym slnečným žiarením, pre špecifickú konzistenciu a charakteristické vlastnosti sa lanolín odporúča uchovávať v originálnom balení

Krajina pôvodu: Čína

Vyššie uvedené údaje a skutočnosti sú prevzaté z atestu dodaného výrobcom.

Vyhotovené: 28.01.2020

Sídlo / Hlavný sklad:

Handymade s.r.o.
Montážna 15
97101 PRIEVIDZA

Kontakt:

Tel: +421 950 333 113
E-mail: info@handymade.sk
Web: www.handymade.sk